

Premium Thermopor SL 0,09

Nr. di immatricolazione Z 17.1-919



Dati tecnici:

Spessore pareti (cm) non intonacata	36,5	42,5
Nr. Articolo	15 166	15 176
Misure in mm L x S x H	247x365x238	247x425x238
CARATTERISTICHE FISICHE		
Resistenza media alla compressione (N/mm ²)	7,5	7,5
Peso specifico apparente in (kg/dm ³)	0,70	0,70
STATICA		
Peso di calcolo in (kN/m ³)	8,0	8,0
Tensione di compressione ammissibile in Q _o (MN/m ²)	0,4	0,4
Valore finale di dilatazione per umidità in mm/m	0	0
ISOLAMENTO TERMICO		
Conducibilità termica $\lambda = (W/mK)$	0,09	0,09
Valore-U (W/mK) con intonaco normale	0,23	0,20
Valore di accumulo del calore Q in (kJ/m ² K)	256	298
Resistenza alla diffusione del vapore μ	5-10	5-10
PROTEZIONE ANTINCENDIO		
Classe di resistenza al fuoco	F 90-B	F 90-B
MATERIALE		
Pezzi per m ²	16	16
Pezzi per m ³	44	38



Voce di capitolato:

Pos. Quantità Descrizione prezzo unitario prezzo totale

Muratura a spessore unico nel piano interrato/piano terra, primo piano /secondo ...
 Fornitura e posa in opera con blocchi in laterizio ad incastro tipo
 Staudacher Blockziegel Premium SL 0,09 (W/mK)
 In conformità al numero d'autorizzazione Z 17.1-919
 Resistenza media alla compressione: 7,5 N/mm², Peso specifico apparente: 0,70 kg/dm³
 Compressione ammissibile sollecitazione: 0,4 MN/m², λ = 0,09 (W/mk)

La muratura si deve eseguire in conformity alla progettazione e secondo la norma
 DIN 1053/1 usando la malta termoisolante LM21, parte integrante del sistema completo.
 Il muro deve essere separato dal soffitto tramite l'applicazione
 di una carta bitumata 500g/m² - sia a pavimento the a soffitto.

Spessore della muratura: 36,5 cm 42,5 cm

..... m³

..... € €

Casa Clima A